



“ SPECIALIST in ONDERHOUD en HERSTEL van WEGEN “

## REPMAC - REPARATIEGIETASFALT

### TECHNISCHE FICHE

#### VOORSTELLING VAN HET PRODUCT REPMAC

Repmac is een KWS-houdend mengsel dat warm verwerkt wordt. Het wordt gebruikt voor definitieve herstellingen van kuilen, kippennesten en verzakkingen in wegenis (asfalt en beton).

#### DE VERWERKING VAN REPMAC

De beschadigde plaatsen worden vooraf gereinigd met de compressor zodat alle losliggend vuil verwijderd wordt. De wanden en de onderliggende laag worden met primer ingestroken of aangebracht met de rugsproeier. Het reparatiegietasfalt wordt aangebracht bij een temperatuur van +/- 220°C en overvloedig afgestrooid met voorverhuld steenslag 2/4. Na afkoeling (30 minuten tot 1 uur) bij 20°C kan het verkeer terug toegelaten worden.

#### VERBRUIK

+/- 2450 kg/m<sup>3</sup>

#### HOUDBAARHEID

De houdbaarheid van de gietasfaltbroden is onbeperkt, bij hogere omgevingstemperaturen te bewaren in een overdekte loods.

#### SAMENSTELLING

Gewone samenstelling		
Rivierzand (0/4)	:	37%
Gewassen kalksteen (0/2)	:	33%
Vulstof	:	30%
Bindmiddel 1 (35/50)	:	15,4%
Bindmiddel 2 (Gilsonite)	:	1%

Samenstelling met polymeer		
Rivierzand (0/4)	:	35%
Gewassen kalksteen (0/2)	:	35%
Vulstof	:	30%
Bindmiddel 1 (35/50)	:	14,3%
Bindmiddel 2 (Gilsonite)	:	1%
Polymeer	:	0,6%

#### EIGENSCHAPPEN

Repmac is een definitief herstellingsmiddel met lange levensduur. Voor kleine herstellingen dienen de gietasfalttegels (0,3m x 0,3m x 0,03m) voorafgaandelijk gesmolten te worden met de gietasfaltsmeltketel. Gietasfalt voor grote herstellingswerken wordt rechtstreeks vanuit de asfaltplant aangevoerd op de werf.

#### VERPAKKING

Op paletten van +/- 1000kg ofwel in vrac direct klaar en rechtstreeks vanaf de asfaltplant.

MOBILMAT n.v. - Pathoekeweg 400 - 8000 Brugge

Tel. : 050 / 32 05 70 - Fax : 050 / 31 16 29

E-mail : [info@mobilmat.be](mailto:info@mobilmat.be) - Website : [www.mobilmat.be](http://www.mobilmat.be)

H.R. Brugge 65078 - Fortis 280-0567525-15 - R.P.R. / Registratie : 431.057.310 / 05.05.11